



Bi'Boya Plastik Professional

Tanımı

Akrilik kopolimer esaslı, su bazlı, ekonomik, yarı mat, son kat dekoratif iç cephe boyasıdır.

Uygulama Alanları

İç cephede, uygun bir şekilde hazırlanmış kara sıva, beton, çimento levha, alçı panel gibi mineral yeni yüzeylere, eski boyalı yüzeylere, macun, cam tekstili ve duvar kâğıdı üzerine uygulanır.

Özellikleri

- Yüksek örtücülüktedir.
- Nefes alır.
- Yüzeylere yarı mat, temiz, dekoratif bir görünüş kazandırır.
- Su ile seyreltildiği için kokmaz; insan ve çevre sağlığına zarar vermez.

Uygulama Talimatı

- Uygulama yapılacak yüzeyler; yapışmayı azaltıcı toz, kir ve yağdan arındırılmalı, eski ve kabarmış boya tabakalarından tümüyle temizlenerek kuru, sağlam ve temiz hale getirilmelidir. Yeni mineral yüzeyler üzerine uygulama yapmadan önce yüzeyin kürlenmesi için en az 28 gün beklenmelidir.
- Eski sentetik bazlı yüzeyler iyice zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
- Gerekirse Bi'Boya İnce Akrilik Macun veya Bi'Boya Çimento Esaslı Macun ile yüzeydeki çatlaklar doldurulmalı, bozukluklar giderilerek yüzey pürüzsüz hale getirilmelidir.
- Düz bir son görünüm istenmesi durumunda tüm yüzey Bi'Boya İnce Akrilik Macun veya Bi'Boya Çimento Esaslı Macun ile pürüzsüz hale getirilmelidir.
- Eski solvent bazlı veya renk değişimi yapılacak su bazlı boyalı yüzeyler ile eski boyalı ve çok kirli yüzeyler Bi'Boya Silikonlu Astar Trendy ile astarlanmalıdır.
- Yeni boyanacak emici yüzeyler Bi'Boya Saten Alçı Astarı veya Bi'Boya Silikonlu Astar Trendy ile astarlanmalıdır.
- Uygulama öncesi Bi'Boya Plastik Professional iyice karıştırılmalıdır.
- Bi'Boya Plastik Professional, ağırlıkça en çok %15 temiz su ile inceltilerek, fırça, rulo veya püskürtme sistemi ile iki kat halinde uygulanır.
- Katlar arasında, en az 2 saat beklenmelidir.
- Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.

Uyarılar

- Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum (+5° C) olmalıdır.

Depolama

Ağız açılmamış ambalajında, (+5°C) - (+35°C) arasında depolanmalıdır.

Ambalaj

- 3,5 kg; 10 kg ve 20 kg'lık plastik kova.
- 3,5 kg'lık ambalajlar, 2'li olarak şirinkenmektedir.



Bi'Boya Plastik Professional

Teknik Özellikler

(23 °C ve %50 Bağıl Nem)

Genel Bilgiler

Renkleri	Beyaz, Kartela Renkleri ve Bi'Renk Ustası ile elde edilen binlerce renk
Yapısı	Akrilik Kopolimer Esaslı
İncelticisi	Su
Yoğunluğu	Yaklaşık 1,67 g/cm ³

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Kuruma Süresi	2. kat uygulama için kuruması 2 saat Tam kuruması 24 saat Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem, kuruma süresini uzatır.
Tüketimi	Yüzeyin pürüzlülüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta ortalama 0,10-0,12 kg/m ²
Uygulama Aletleri	Fırça, rulo, sprey tabancası

Performans Bilgileri

TS EN 13300 Sınıfı

Parlaklık	Yarı Mat
Tane Büyüklüğü	İnce
Örtme Gücü	Sınıf 2 (7m ² /L)
Yaş Ovma Direnci	Sınıf 4

Kalite Belgeleri



TS 5808/14.06.2012

Bayındırlık Poz No: 04.524/1, 25.043/1A, 25.048/1A, 25.048/1B, 25.048/2, 25.043/1A, 25.048/1A, 25.048/1B, 25.048/2