



Tanımı

Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı tüm iç cephe kaplama malzemelerinin altına kullanılabilen, yüzeye nüfuz etme gücü yüksek, konsantre astardır.

Uygulama Alanları

Beton, gaz beton, tuğla, alçı panel, sıva, macun gibi her türlü gözenekli, emiş gücü yüksek yüzeylerde ve eski boyalı yüzeylerde emülsiyon esaslı kaplama malzemesi astarı olarak kullanılır.

Özellikleri

- Yüzeyin su emiciliğini azaltır.
- Yüzeydeki tozumuş kısımların yüzeye tutunmasını sağlayarak, son kat kaplama malzemesinin yüzeye daha iyi yapışmasını sağlar.
- Su ile seyreltildiği için kokmaz, insan ve çevre sağlığına zarar vermez.

Uygulama Talimatı

- Uygulama yapılacak yüzeyler; yapışmayı azaltıcı toz, kir ve yağdan arındırılmalı, eski ve kabarmış boya tabakalarından tümüyle temizlenerek kuru, sağlam ve temiz hale getirilmelidir. Yeni mineral yüzeyler üzerine uygulama yapmadan önce yüzeyin kürlenmesi için en az 28 gün beklenmelidir. Binanın tüm su geçirimsizlik önlemleri alınmış olmalıdır.
- Eski sentetik boyalı yüzeyler iyice zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
- Gerekliyse Bi'Boya İnce Akrilik Macun, Bi'Boya Çimento Esaslı Macun veya Kalekim Tamirart ile yüzeydeki çatlaklar doldurulmalı ve yüzey düzeltilmelidir.
- Uygulama öncesinde Bi'Boya Konsantre Astar Trendy iyice karıştırılmalıdır.
- Bi'Boya Konsantre Astar Trendy, 1/7 oranında su ile inceltiilerek uygulama yapılmalıdır. (1 ölçü Bi'Boya Konsantre Astar Trendy, 7 ölçü temiz su ile inceltilmelidir). Su ile inceltilmeden asla uygulama yapılmamalıdır.
- Bi'Boya Konsantre Astar Trendy uygulamasından en az 6 saat sonra son kat kaplama malzemesi uygulamasına geçilmelidir.
- Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı, minimum +5°C olmalı ve yüzey yağış almamalıdır.
- Çok sıcak havalarda, direkt güneş altında, kuvvetli rüzgâr, sis, yüksek bağıl nem veya yağış beklentisi olan havalarda uygulama yapılmamalıdır.
- Aşırı sıcak yüzeyler uygulama öncesi nemlendirilmelidir.
- Malzeme yağmura maruz kalan yatay yüzeylerde kullanılmamalıdır.
- Sentetik bazlı boyalı yüzeyler için kullanılmamalıdır.

Depolama

- Ağız açılmamış ambalajında, (+5°C) - (+35°C) arasında depolanmalıdır.

Ambalaj

- 0.75 L, 2.5 L ve 15 L'lik plastik kova.
- 0.75 L ve 2.5 L'lik ambalajlar 2'li olarak şirinklenmektedir.



Bi'Boya Konsantre Astar Trendy

Teknik Özellikler

(23 °C ve %50 Bağıl Nem)

Genel Bilgiler

Renkleri	Beyaz
Yapısı	Akrilik emülsiyon esaslı
İncelticisi	Su
Yoğunluğu	Yaklaşık 1.00 g/cm ³

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Kuruma Süresi	Son kat kaplama malzemesinin uygulaması için kuruması 6 saat Tam kuruması 24 saat Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem, kuruma süresini uzatır.
Tüketimi	Yüzeyin pürüzlülüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta ortalama 0.014-0.02 L/m ²
Uygulama Aletleri	Fırça, Rulo, Sprey Tabancası